DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05851304 \*\*Image available\*\*
OPTICAL PICKUP AND OPTICAL ELEMENT USED FOR THE SAME

PUB. NO.: 10-134404 [JP 10134404 A] PUBLISHED: May 22, 1998 (19980522)

INVENTOR(s): FUJITA MITSURU

APPLICANT(s): TOYO COMMUN EQUIP CO LTD [000310] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 09-050993 [JP 9750993]
FILED: February 19, 1997 (19970219)

INTL CLASS: [6] G11B-007/135; G02B-005/04; G02B-005/18; G02B-005/30;

G02B-027/28; G02B-027/40; G11B-007/125; G11B-019/12

JAPIO CLASS: 42.5 (ELECTRONICS -- Equipment); 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS

-- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R011 (LIQUID CRYSTALS); R102 (APPLIED

ELECTRONICS -- Video Disk Recorders, VDR)

#### **ABSTRACT**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical pickup which contributes to the miniaturization of a reproducing device and is easy to handle and an optical element used for the same.

SOLUTION: Diffraction grating patterns are formed on a double refractive plate exclusive of the desired region disposed at nearly its central part. These diffraction grating patterns consist of ion exchange regions 13 which are periodically formed by having a prescribed width and length and a prescribed thickness in a incident optical axis direction and dielectric films 14 which are formed atop these ion exchange regions. The thickness d(sub 2) of the ion exchange regions 13 and the film thickness d(sub 3) of the dielectric films 14 are so set that the ordinary rays to the double refractive plate transmit the diffraction grating patterns and the zero order diffracted waves of extraordinary rays are shut off by the diffraction grating patterns.

DT 3-99, 10.4/AM, HIID HEEUFAA

,1U3 410 U33Z # 2/

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-50993

(43)公開日 平成9年(1997)2月18日

(51) Int.CL <sup>e</sup>	級別記号	<b>庁内整理番号</b>	FI			技術喪示箇所		
H01L 21/3	312 '		HO1L	21/312	1/312		С	
21/3	16		:	21/316 21/88		G		
21/9	205					K		
21/7	<b>'68</b>		21/90		S			
					P			
			審查館求	宋 京 未 京 永 京 永 京 元	謝求項の数4	OL	(全 4	頁)
(21)出顧番号	特別平7-202046		(71)出版人	000005223				
				在土理	<b>转式会社</b>			
(22)出顧日	平成7年(1995)8月8日			神奈川県	<b>以前市中原区</b>	上小田中	<b>  4丁目</b> :	1番
				1号				
			(72)発明者	P 小林 作	<b>計</b> 子			
			ļ		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地			
					<b>村式会社内</b>			
			(72)発明者	F 福山 包	<b>2</b>			
					[川崎市中原区	上小田中	中1015萬均	£
				富士通机	<b>坛式会社内</b>			
			(72) 発明者	中田	起			
				神疾川県	川崎市中原区、	上小田中	<b>户1015番</b> 组	8
			1	當土面核	<b>村式会社内</b>			
			(74)代理人	、弁理士	并桁 貞一			


## (54) 【発明の名称】 絶縁膜形成方法と半導体装置

## (57)【要約】

【目的】 本発明は半導体集積回路の多層配線における絶縁膜形成方法に関し、層間絶縁膜として低誘電率で下地段差を平坦化しつつ、且つ絶縁性、耐湿性、耐熱性の優れた膜を得る。

【構成】 基板上に形成された有機珪素化合物からなる絶縁膜を弗素プラズマ処理し、続いて、該絶縁膜を酸素プラズマ処理する。

本発明の第1の実施例に用いた装置の 模式動面図



(2)

特開平9-50993

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 「芸板上に形成された有機珪素化合物からなる絶縁膜を弗索プラズマ処理し、続いて、該絶縁膜を酸素プラズマ処理することを特徴とする絶縁膜形成方法。

【請求項2】 前記プラズマ処理はいずれもラジカル反\*

R<sub>3</sub> | R<sub>1</sub> : C<sub>1</sub> ~ C<sub>4</sub> の炭化水素基 (-SI-R<sub>1</sub> -) R<sub>3</sub> : H基または炭化水素基 | R<sub>3</sub> : H基または炭化水素基

【請求項4】 請求項1記載の絶縁膜が半導体基板上に 層間絶縁膜または絶縁保護膜として形成されてなること を特徴とする半導体装置。

R,

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路の多層 配線における絶縁膜形成方法に関する。近年、高速デバ イスの実現を目的として、多層絶縁膜に用いるための低 誘電率で、且つ平坦性の優れたクラックのない耐湿性の 20 強い絶縁膜が求められている。

【0002】本発明の絶縁膜形成方法により、下地凹凸を有する基板、例えばIC、LSI等の集積度の高い半 導体装置の多層配線形成において、層間絶縁膜として低 誘電率で下地段差を平坦化しつつ、且つ絶縁性、附温 性、耐熱性の優れた膜を用いることができる。 ※

$$C = \varepsilon_0 \ \varepsilon_r \ S/d$$

(Sは電極面積、 ε は は 真空の 誘電率、 d は 膜厚 ) 従って、 配線遅延を少なくするには、 層 同絶縁膜の 低誘 電率化が有効な手段となる。

【0007】CVD系材料で、最も誘電率の低いSiO2で約4であり、低誘電率CVD膜として検討されているSiOFで約3~3.5であるが、吸湿による誘電率の上昇という問題がある。

【0008】また、比較的誘電率の低いとされている有 40 機系高分子材料は、酸素(O2)プラズマ処理において有機基が酸化されてクラックを生じるという欠点を有している。

-【-0-0-0-9-】また、Oz プラズマ処理において酸化分解 を起こさない腹にテフロンが知られているが、耐熱性に 弱く熱処理で分解するという問題がある。そのため、信 類性の点でより特性の優れた材料が要求される。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】ポリイミド、シリコー

\* 応にて行うことを特徴とする請求項1記載の絶縁膜の製造方法。

2

【請求項3】 前記有機珪素化合物は下記 I 式記載の化学式からなることを特徴とする請求項1または2記載の絶縁限の製造方法。

**%**[0003]

【従来の技術】半導体集積回路の集積度の向上にともない、素子形成後の表面段差が大きくなるとともに、配線の微細化による配線容量の低下を防ぐために、配線を厚くする必要に迫られ、配線後の段差も激しくなる傾向にある。

(I)

【0004】このため、多層配線を形成する上で、優れた平坦性が得られる層間絶縁限の形成方法が必要となっている。一方、配線遅延(T)は、配線抵抗(R)と配線間の容量(C)に影響を受け下記!!式で表される。

[0005]

 $T=1/2RCl^2$  (1は配線長) (II) 尚II式において、e (誘電率) E C E の関係をE III式に 示す。

#### (111)

★問絶縁材料として広く導入が検討されているが、多層配 線工程におけるO: プラズマ処理によって有機基が酸化 30 され、膜からの脱ガスを生じるために不良の原因とな る。

【〇〇11】また、酸化による歪みからクラックを生じるという欠点を有している。一方、従来から無機膜を形成する方法として用いられてきたCVD法は、真空系など高価な装置が必要であり、しかも、爆発性、毒性の高い原料を使用するという欠点がある。

【0012】本発明の目的は、上記に説明したこれらの 接つかの欠点を解消して優れた層間絶縁膜を開発するこ とであり、更に従来の膜に比べて低誘電率の膜を提供す ることにある。

# [0013]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記問題点を解決するために、有機珪素化合物を成膜した後、弗森 プラズマで処理し、続いて酸素プラズマで処理すること を特徴としている。

【0014】すなわち、本発明の目的は、基板上に形成された有機珪繁化合物からなる絶縁膜を弗索プラズマ処理し、続いて、該絶縁膜を酸素プラズマ処理することにより達成される。

ヘ・ニューニンのロローとい い コリナッナ・神社生活ルル

. 3

物の特性を低下させずに低誘電率の膜が形成でき、高速 デバイスの製造が可能となり、さらに平坦性、絶縁性に 優れた膜が形成出来る。また、弗素化により酸素プラズ マ耐性も付与できる特徴がある。

#### [0016]

【作用】本発明に係わる有機珪素化合物は、一Si一〇 - 結合 (Oを含むもの)を有するようなシロキサンのよ うな化合物を含まなければ、特に限定されない。

【0017】本発明に係わる絶縁膜は成膜した有機珪素 素を導入するとともに、絶縁膜の弗素化後、次のO2プ ラズマ処理を施すことにより、絶縁膜中の弗素濃度を均 一化できるので、信頼性の高い低誘電率の膜が形成でき る.

【0018】また、本発明に係わる絶縁原は、酸紫プラ ズマ耐性を付与できるので、無機膜と同等のプロセスで 多層配線の形成が可能となり、更に、膜の物理的特性は 使用する有機珪紫化合物によるため、平坦性、絶縁性の 優れた膜が得られ、半導体集積回路の層間絶縁膜として 有効である。

【0019】また、半導体集積回路に限らず、薄膜回路 **基板の表面平坦化や絶縁層としても同様の効果が得られ** る.

#### [0020]

【実施例】図1は本発明の第1の実施例に用いた装置の 模式断面図である。図において、1は基板、2は高周波 電源、3はヒータ内蔵の基板ステージ、4は真空チャン バ、5はガス導入管、6は弗素プラズマ、7は活性種 (ラジカル) である。

【0021】本発明の第1の実施例について説明する. 先ず、シリコン (Si)の基板1上にスピンコート法に よりポリカルボシランのキシレン溶液を5、000人の 厚さに体布する。途布後、不活性ガス雰囲気中で溶剤乾 燥を行う。

【0022】次に、図1に示すダウンフロー型プラズマ 発生装置を用い、出力1.5kw、処理ガスに三弗化窒 素(NFa)を用い、1.0Torrでプラズマ処理を 行う.

【0023】続いて、パレル型プラズマ発生装置を用 い、出力400w、処理ガスに酸素(O₂)とアルゴン 40 2 高周波電源 (Ar) ガスを用いて酸素プラズマ処理を行う。この処 理により、処理された絶縁膜にクラックの発生はみられ なかった。また、この絶縁膜上に電極を形成し、誘電率 を測定した結果、SiOz 膜の4に比べて-2-5と低 い値が得られた。

【0024】更に、この絶緑膜を大気中に一週間放置し た後、誘電率を再度測定した結果、誘電率の上昇は見ら れず安定していた。次に、本発明の第2の実施例につい て説明する。

【0025】第1の実施例と同様の条件で、5段のリン グオッシレータを形成した基板上に薄膜を形成し、リン グオッシレータが5段に直列に接続するようにスルーホ 一ルを形成、二届目までの層間絶縁膜を形成した。

【0026】本発明の第3の実施例について説明する。 化合物に先ず弗素プラズマ処理を行って、絶縁膜中に弗 10 第1の実施例と同様に、Siの基板1上にスピンコート 法によりポリカルポシランのキシレン溶液を5、000 Aの厚さに流布する。塗布後、不活性ガス雰囲気中で溶 剤乾燥を行う。

> 【0027】次に、図1に示すダウンフロー型プラズマ 発生装置を用い、出力1.5kw、処理ガスに四弗化炭 素(CF4)を用い、1.0Torrでプラズマ処理を 行う。

【0028】続いて、バレル型プラズマ発生装置を用 い、出力400w、処理ガスにOz とArガスを用いて 20 酸素プラズマ処理を行う、この処理により、処理された 絶縁膜にクラックの発生は第1の実施例と同様に見られ なかった。また、この絶縁膜上に電極を形成し、誘電率 を測定した結果も2.5と低い値が得られた。

【0029】また、比較材料として、従来のTEOS-酸化膜を用いた基板を作成した。それぞれの基板で配線 遅延を測定した結果、本発明による絶縁膜を用いた基板 は、従来の比較した基板より約25%も配線遅延の短縮 が可能であることがわかった。

#### [0030]

【発明の効果】以上説明したように、本発明により、低 30 誘電率で下地段差平坦能力に優れた、信頼性の高い絶縁 **展を得ることができ、半導体装置の性能向上に寄与する** ところが大きい。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例に用いた装置の模式断 区面

【符号の説明】

## 図において

- 1 基板
- 3 ヒータ内蔵の基板ステージ
- 5 ガス導入管
- 6 弗素プラズマ
- 7 活性種 (ラジカル)

【図1】

本発明の第1の実施例に用いた装置の 模式新面図

